

Общество с ограниченной ответственностью

Тел/факс: +7 (495) <u>946-777-0/3</u>

e-mail: info@transchem.ru web: www.transchem.ru

Гомополимер пропилена литьевой (Полипропилен, ПП)

J-170T Uz-Kor Gaz Chemical, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКИ

_					
()	ПИ	ca	H	И	e

J-170T - гомополимер, получаемый с помощью полимеризации пропилена. Обладает высокой твердостью и текучестью, хорошей прозрачностью.

Предназначен для обработки методом литья под давлением.

Применение

Хозяйственные товары общего назначения, канцелярские принадлежности, одноразовые шприцы.

Показатель текучести расплава	г/10мин	23-33	ASTM D1238	
Плотность	г/см ³	0.85-0.95	ASTM D1505	
Предел текучести при растяжении, мин.	кгс/см ²	350 ASTM D638		
Относительное удлинение, мин.	%	10	ASTM D638	
Модуль упругости, мин.	кгс/см ²	17000 ASTM D790		
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23°C), мин.	кгс см/см	2 ASTM D256		
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (-10°C), мин.	кгс см/см		ASTM D256	
Теплостойкость при изгибе (4.6 кгс/см²), мин.	0C	105 ASTM D648		
Мутность, макс.	%	40 ASTM D1003		

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей.

Юридический адрес: 127247, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 100, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 23

Почтовый адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2А